



HS Objektdichtband

Anwendungsbereich/Eigenschaften:

HS Objektdichtband dient der dauerhaften Abdichtung von Arbeits-, Anschlußfugen und Rissen vorwiegend für den normal oder gering beanspruchten Objektbereich im privaten Wohnungsbau. Bevorzugte Einsatzgebiete sind z.B. Küchen, Duschen und Bäder. HS Objektdichtband ist druckwasserbeständig gemäß DIN 16726. HS Objektdichtband ist reißfest und hoch strapazierfähig,

Verarbeitung:

Der Untergrund muss tragfähig, weitgehend trocken und frei von Staub, Schmutz sowie anderen haftungsmindernden und losen Bestandteilen sein. Ausbruchstellen an Kanten müssen mit geeigneten Reparatursystemen reprofiliert, Kiesnester und Unebenheiten verfüllt werden. Trennende Bestandteile wie Zementleim, lose Beschichtungen sowie Spitzkorn in der Oberfläche müssen durch geeignete Maßnahmen entfernt werden (z. B. durch Sandstrahlen, Abstoßen).

HS Objektdichtband wird von der Rolle faltenfrei in das nasse Klebebett bzw. HS Dichtschlämme 1K, HS Dichtschlämme 2K oder HS Dichtfolie Flüssig eingelegt und Trägerrand mittels Spachtel oder Glättkelle gut andrücken, damit das Trägermaterial vom dem verwendeten Dichtmaterial vollständig durchdrungen wird. Im Eckbereich Dichtecken Innen/Außen und bei Rohrdurchführungen Dichtmanschetten verwenden. Anschließend das Dichtmaterial nass in nass als Deckschicht auftragen, bis der Bereich des Trägermaterials vollständig abgedeckt ist. Das verwendete Dichtmaterial ist dem jeweiligen Belastungsfall nach den vorgegebenen DIN EN Normen bzw. Richtlinien anzupassen. HS Objektdichtband vor mechanischer Beschädigung während der Bautätigkeit schützen. Weiterführende Arbeiten gemäß Technischen Merkblätter des jeweiligen HS Produktes zu verrichten.



HS Objektdichtband

Technische Daten

Stoffbasis Dichtzone	EPDM-Kautschuk
Stoffbasis Träger	PP-Vlies
Kaschierung	PP-Vlies
Breite Dichtzone	ca. 70 bis 100 mm
Gesamtbreite	ca. 100 bis 240 mm
Bruchdehnung DIN 53354	ca. 195 %
Zugfestigkeit	ca. 3,5 N/mm ²
Schlitzdruckprüfung DIN 16726	1,5 bar dicht

Anmerkung: Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
D-46238 Bottrop
Tel. 0 20 41 / 10 19 20 Fax 0 20 41 / 26 24 12

Ausgabe 08/2009-D-002